

# SEAJET 118 ULTRA-BUILD EPOXY PRIMER

## SEAJET 118 ТОЛСТОСЛОЙНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ГРУНОВКА

SEAJET 118 ULTRA-BUILD EPOXY PRIMER обеспечивает толстослойное, устойчивое к истиранию антикоррозийное покрытие для всех поверхностей. Оно также применимо к поверхностям с неидеальной подготовкой.

Технические характеристики:

- По сравнению с другими грунтовками, необходимая толщина достигается меньшим количеством слоев.
- Защита от образований вздутий гелкоута под водой (осмоса).
- Идеальная грунтовка для стеклопластика, металлических килей и надводных площадей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Тип:</b>	Модифицированная эпоксидная толстослойная грунтовка		
<b>Рекомендованное применение:</b>	Подходит для: - Защиты всех поверхностей яхт и прогулочных судов выше и ниже ватерлинии. - Эффективной профилактики вздутий гелкоута (осмоса) под водой.		
<b>Подготовка поверхности:</b>	Обезжирить и протереть составом THINNER E для очистки и SEAJET BOATWASH, чтобы удалить все загрязнения. Необработанный стеклопластик: отшлифовать, используя наждачную бумагу P180-240, затем провести финальную очистку (обеспыливание). Нанести один слой SEAJET 118 (или 2 слоя для защиты от осмоса). Необработанный алюминий: Нанести один слой SEAJET 017, 3-4 слоя SEAJET 118. Стальные корпуса и металлические кили: пескоструйная обработка SA 2½ или ручная подготовка обнаженных участков. Применять 3-4 слоя для достижения требуемой минимальной толщины пленки 250 микрон. Перед нанесением необрастающих красок или верхних покрытий, нанесите связующий слой грунтовки SEAJET 011 для подводной части или SEAJET UNIVERSAL PRIMER / UNDERCOAT для надводных площадей.		
<b>Физические свойства:</b>	Цвет: Серебрянный, другие цвета по запросу Точка вспышки: 32°C Содержание твердых частиц, %: 89 ± 2 ЛОС (теоретически): 158 г/л		
<b>Применение:</b>	Коэффициент смешения:      Основа: 88      Отвердитель: 12 <p style="text-align: right;">(по объёму)</p> Растворитель: SEAJET THINNER E Нанесение: Бесвоздушный распылитель, кисть, валик*. Помешивая, добавить отвердитель к основе. Тщательно перемешать перед применением. Минимальная температура: 10°C Максимальная влажность: 85% относительной влажности		
<b>Нанесение распылением:</b>	№ наконечника: Graco 619, 621 Давление краски на выходе: 14,7 – 17,7 мПа Растворение: 0 – 5% (от объема)		
<b>Толщина пленки и скорость растекания:</b>		Мин.	Макс.
	Толщина пленки, влажная	112	281      μm
	Толщина пленки, сухая:	100	250      μm
	Скорость растекания: (теоретически)	8,9	3,6      м <sup>2</sup> /л
<b>Предпочтительное предыдущее покрытие</b>	В зависимости от поверхности: для стали - грунтовка CMP холдинга. Для Алюминий: SEAJET 017. См. также подготовки поверхности.		
<b>Предпочтительное последующее покрытие:</b>	SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER, в течении 48 ч. Для надводных областей SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT.		
<b>Упаковка:</b>	Препарат поставляется в двух упаковках.		
<b>Примечание:</b>	* толщина пленки и скорость растекания зависят от способа нанесения.		

**Данные о нанесении покрытия:**

Температура	Время сушки (при толщине сухой пленки в 200 м)	Интервалы между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 200 м)	Жизнеспособность	Сушка до эксплуатации	Примечания
-5 <sup>0</sup> C	-	-	-	-	-
0 <sup>0</sup> C	-	-	-	-	-
5 <sup>0</sup> C	-	-	-	-	-
10 <sup>0</sup> C	Высыхание поверхностного слоя: 12 часов Высыхание по всей толщине слоя: 24 часа	Минимум: 32 часа Максимум: 7 дней*	-	-	
20 <sup>0</sup> C	Высыхание поверхностного слоя: 6 часов Высыхание по всей толщине слоя: 12 часов	Минимум: 20 часов Максимум: 7 дней*	-	-	
30 <sup>0</sup> C	Высыхание поверхностного слоя: 4 часа Высыхание по всей толщине слоя: 8 часов	Минимум: 16 часов Максимум: 5 дней*	-	-	

\* = Перекрытие для SEAJET 118, пожалуйста, проконсультируйтесь с дилером для окрашивания другими продуктами.

Примечание: Время высыхания и интервалы между нанесением покрытия увеличиваются в зависимости от толщины наложенного слоя. Перед повторным нанесением слоя следует удостовериться, что уже нанесенная краска полностью просохла.

**Информация о безопасности:**

при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие:

- Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.
- Следует обеспечить необходимую вентиляцию.
- Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.
- При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.
- Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено.

**Определения:**

Допуски:	цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков.
Скорость растекания:	Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д.
Содержание твердых частиц:	Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанной скорости нанесения и условиях. Измерения проводилось стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697 ASTM.
Интервал между нанесением покрытия:	Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской
Высыхание по всей толщине:	Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени.
ЛОС:	Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л.

**Отказ:**

Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результаты тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически теряют силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paints B.V. регламентируются Единными Условиями Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paints B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единных Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.