

# SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT

SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT – однокомпонентная универсальная грунтовка для не контактирующих с водой областей.

Характеристики:

- Показывает хорошие антикоррозионные свойства,
- Может быть использована в качестве грунтовки и подмалевка,
- Быстро сохнет даже при низких температурах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Тип:</b>	Однокомпонентная грунтовка/ нижнее покрытие на алкидной основе			
<b>Рекомендованное применение:</b>	Универсальная грунтовка для не погруженных районов и трюмов. Подмалевок для SEAJET BRILLIANCE			
<b>Подготовка поверхности:</b>	<p>Обезжирить и протереть SEAJET BOATWASH.</p> <p>Для краски в хорошем состоянии: сначала отшлифовать наждачной бумагой P180-240.</p> <p>Необработанный стеклопластик: отшлифовать, используя наждачную бумагу P180-240, затем окончательно очистить.</p> <p>Применяется один слой SEAJET UNIVERSAL PRIMER / UNDERCOAT.</p> <p>Стальные корпуса: пескоструйная обработка SA 2½ или ручная подготовка обнаженных участков для очистки металла.</p> <p>Нанести 2 слоя SEAJET 117, затем 2 слоя SEAJET UNIVERSAL PRIMER / UNDERCOAT.</p> <p>Алюминий: Нанести один слой SEAJET 017, затем 3-4 слоя SEAJET UNIVERSAL PRIMER / UNDERCOAT, и финишные покрытия.</p> <p>Необработанная древесина: Зашлифовать наждачной бумагой P180-240 под углом 45 ° к волокнам.</p> <p>Обезжирьте, протерев растворителем. Затем нанесите 3-4 слоя SEAJET UNIVERSAL PRIMER / UNDERCOAT.</p> <p>После нанесения грунтовки можно наносить финишное покрытие.</p>			
<b>Физические свойства:</b>	Цвет: Белый Точка вспышки: 47°C Содержание твердых частиц, %: 53 ± 2 ЛОС (теоретически): 389 г/л			
<b>Применение:</b>	Растворитель: SEAJET THINNER U Нанесение: Бесвоздушный распылитель, кисть, валик*. Минимальная температура: 0°C Максимальная влажность: 85% относительной влажности			
<b>Нанесение распылением:</b>	№ наконечника: Graco 719 Давление краски на выходе: 14,7 – 17,7 мПа Растворение: 0 – 5% (от объема)			
<b>Толщина пленки и скорость растекания:</b>		Мин.	Макс.	
	Толщина пленки, влажная	57	132	µm
	Толщина пленки, сухая:	30	70	µm
	Скорость растекания: (теоретически)	17,7	7,6	м <sup>2</sup> /л
<b>Предпочтительное предыдущее покрытие:</b>	Может наноситься на старые покрытия после шлифования. SEAJET 017 на алюминий, SEAJET 117.			
<b>Предпочтительное последующее покрытие:</b>	SEAJET BRILLIANCE.			
<b>Упаковка:</b>	Препарат поставляется в одной упаковке			
<b>Примечание:</b>	* толщина пленки и скорость растекания зависят от способа нанесения.			

Температура	Время сушки (при толщине сухой пленки в 70 м)	Интервалы между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 70 м)	Жизнеспособность	Сушка до эксплуатации	Примечания
-5 <sup>0</sup> C	-	-	-	-	-
0 <sup>0</sup> C	-	-	-	-	-
5 <sup>0</sup> C	Высыхание поверхностного слоя: 6 часов Высыхание по всей толщине слоя: 24 часа	Минимум: 48 часов Максимум: 120 дней	-	-	-
10 <sup>0</sup> C	Высыхание поверхностного слоя: 3 часа Высыхание по всей толщине слоя: 14 часов	Минимум: 30 часов Максимум: 100 дней	-	-	-
20 <sup>0</sup> C	Высыхание поверхностного слоя: 1,5 часов Высыхание по всей толщине слоя: 16 часов	Минимум: 20 часов Максимум: 90 дней	-	-	-
30 <sup>0</sup> C	Высыхание поверхностного слоя: 1 час Высыхание по всей толщине слоя: 12 часов	Минимум: 16 часов Максимум: 60 дней	-	-	-

**Данные о нанесении покрытия:**

Примечание: Время высыхания и интервалы между нанесением покрытия увеличиваются в зависимости от толщины наложенного слоя. Перед повторным нанесением слоя следует удостовериться, что уже нанесенное покрытие полностью просохло.

**Информация о безопасности:**

при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие:

- Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.
- Следует обеспечить необходимую вентиляцию.
- Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.
- При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.
- Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено.

**Определения:**

Допуски:	цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков.
Скорость растекания:	Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д.
Содержание твердых частиц:	Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанной скорости нанесения и условиях. Измерения проводились стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697 ASTM.
Интервал между нанесением покрытия:	Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской
Высыхание по всей толщине:	Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени.
ЛОС:	Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л.

**Отказ:**

Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результаты тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически теряют силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paints B.V. регламентируются Единными Условиями Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paints B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единных Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.