



690CR
24-09-2008



SEAJET 033 SHOGUN

Краска SEAJET 034 EMPEROR PLUS является высококачественной самополирующей необрастающей краской для всех типов прогулочных судов.

Характеристики:

- Два слоя будут держаться до 2-х сезонов в северных европейских водах.
- Максимальная скорость до 40 узлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | | |
|---|--|------|-------|-----------------------|
| Тип: | Высококачественная, оловонесодержащая самополирующаяся краска для защиты от обрастания. | | | |
| Рекомендованное применение: | Противообрастающая обработка яхт и моторных катеров. | | | |
| Подготовка поверхности: | <p>Противообрастающая обработка поверх существующего слоя: необходимо обработать поверхность водой под высоким давлением (± 200 бар) для удаления грязи и соли. Необходимо удалить существующее противообрастающее покрытие, если оно находится в плохом состоянии.</p> <p>Если существующее противообрастающее покрытие находится в хорошем состоянии, то перед применением краски SEAJET следует проверить ее совместимость по таблице совместимости.</p> <p>Поверхность должна быть сухой и чистой (без соли, грязи или масла).</p> <p>Обезжиривание осуществляется с помощью средства SEAJET BOATWASH.</p> <p>Применяются два слоя. Дополнительное покрытие применяется на передних кромках, ватерлинии, пере руля и дейдвудном устройстве.</p> <p>Противообрастающее покрытие должно быть обработано исключительно жидкостным пескоструйным аппаратом или нанесением полос химического вещества.</p> <p>Запрещено поджигать или обрабатывать сухим пескоструйным аппаратом старое противообрастающее покрытие.</p> <p>Стеклопластик/сталь: сначала применяется грунтовка SEAJET 011 или SEAJET 117.</p> <p>Дерево: сначала применяется грунтовка SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER для подводной части.</p> <p>Алюминий: не использовать на алюминиевых поверхностях.</p> | | | |
| Физические свойства: | <p>Цвет: Серый, синий, темно-синий, красный, зеленый, черный.</p> <p>Точка вспышки: 32°C</p> <p>Содержание твердых частиц, %: 44 ± 2</p> <p>ЛЮС (теоретически): 510 г/л</p> | | | |
| Применение: | <p>Растворитель: THINNER SEAJET A</p> <p>Нанесение: кисть, валик*, распыление (только для профессионалов).</p> <p>Минимальная температура: 0°C</p> <p>Максимальная влажность: 85% относительной влажности</p> | | | |
| Нанесение распылением: | <p>№ наконечника: Graco 619, 721</p> <p>Давление краски на выходе: 12,0 – 15,0 мПа</p> <p>Растворение: 0 – 5% (от объема)</p> | | | |
| Толщина пленки и скорость растекания: | | Мин. | Макс. | |
| | Толщина пленки, влажная | 114 | 284 | μm |
| | Толщина пленки, сухая: | 50 | 125 | μm |
| | Скорость растекания: | 8,8 | 3,5 | $\text{m}^2/\text{л}$ |
| | (теоретически) | | | |
| Предпочтительное предыдущее покрытие: | SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER для подводных частей При нанесении непосредственно на SEAJET 117, препарат наносится в течение 48 часов. | | | |
| Предпочтительное последующее покрытие: | | | | |
| Упаковка: | Препарат поставляется в одной упаковке | | | |
| Примечание: | * толщина пленки и скорость растекания зависят от способа нанесения. При нанесении кистью возможна необходимость нанесения большего количества слоев для достижения указанной толщины пленки. | | | |

Данные о нанесении покрытия:

| Температура | Время сушки (при толщине сухой пленки в 50 м) | Интервалы между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 50 м) | Жизнеспособность | Сушка до эксплуатации | Примечания |
|-------------|---|---|------------------|-----------------------|------------|
| -5°C | - | - | - | - | - |
| 0°C | - | - | - | - | - |
| 5°C | Высыхание поверхностного слоя: 3 часа Высыхание по всей толщине слоя: 12 часов | Минимум: 12 часов Максимум: Нет | - | 24 часов | - |
| 10°C | Высыхание поверхностного слоя: 2 часа Высыхание по всей толщине слоя: 8 часов | Минимум: 8 часов Максимум: Нет | - | 18 часов | - |
| 20°C | Высыхание поверхностного слоя: 1 час Высыхание по всей толщине слоя: 5 часов | Минимум: 5 часов Максимум: Нет | - | 12 часов | - |
| 30°C | Высыхание поверхностного слоя: 30 минут Высыхание по всей толщине слоя: 4 часа | Минимум: 4 часа Максимум: Нет | - | 10 часов | - |

Примечание: Время высыхания и интервалы между нанесением покрытия увеличиваются в зависимости от толщины наложенного слоя. Перед повторным нанесением слоя следует удостовериться, что уже нанесенная краска полностью просохла.

Информация о безопасности:

при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие:

- Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.
- Следует обеспечить необходимую вентиляцию.
- Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.
- При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.
- Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено.

Определения:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Допуски: | цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков. |
| Скорость растекания: | Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д |
| Содержание твердых частиц: | Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанной скорости нанесения и условиях. Измерения проводилось стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697 ASTM. |
| Интервал между нанесением покрытия: | Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской |
| Высыхание по всей толщине: | Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени. |
| ЛОС: | Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л. |

Отказ: Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результаты тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически теряют силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paints B.V. регламентируются Единными Условиями Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paints B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единных Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.