

# SEAJET BRILLIANCE

SEAJET BRILLIANCE является уретан алкидным глянцевым покрытием с высочайшими характеристиками.

Технические характеристики:

- Высококачественное глянцевое покрытие с отличным сохранением цвета,
- Устойчивость к мелким ударам,
- Может использоваться на внутренних и внешних областях выше ватерлинии
- Легко наносится и дает прекрасное покрытие.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Тип:</b>	Однокомпонентный уретан алкид.			
<b>Рекомендованное применение:</b>	Как финишное покрытие			
<b>Подготовка поверхности:</b>	<p>Поверхность в плохом состоянии: Удалите старые слои краски шлифованием или зачисткой. Существующая краска в хорошем состоянии или стеклопластик: проведите чистку, используя SEAJET BOATWASH.</p> <p>Ополосните чистой водой и дайте высохнуть.</p> <p>Отшлифуйте наждачной бумагой P180-P280.</p> <p>Очистите поверхность обтирочной тканью.</p> <p>SEAJET BRILLIANCE можно наносить непосредственно на стеклопластик.</p> <p>Или, сначала нанесите SEAJET UNIVERSAL PRIMER, чтобы получить ровный цвет.</p> <p>Применяются минимум два слоя SEAJET BRILLIANCE.</p> <p>Зашлифуйте между слоями наждачной бумагой P400 или мельче.</p> <p>Дерево, сталь и алюминий должны быть загрунтованы соответствующими грунтовками.</p> <p>Продукт разработан для применения кистью. Применение валика возможно, но слой краски должен быть разглажен до гладкого зеркального вида с помощью мягкой длинношерстной кисти хорошего качества.</p> <p>Избегайте покраски верхних слоев под прямыми лучами солнца или при повышенной влажности. Сушить лучше по утрам.</p>			
<b>Физические свойства:</b>	<p>Цвет: Белый, кремовый, белая устрица, красный, синий, темно-синий, зеленый гоночный</p> <p>Точка вспышки: &gt;42°C</p> <p>Содержание твердых частиц, %: 55 ± 2</p> <p>ЛОС (теоретически): 286,8 г/л</p>			
<b>Применение:</b>	<p>Растворитель: THINNER SEAJET U</p> <p>Нанесение: Безвоздушное распыление, кисть, валик</p> <p>Минимальная температура: 3°C</p> <p>Максимальная влажность: 85% относительной влажности</p>			
<b>Нанесение распылением:</b>	<p>№ наконечника: Graco 711,713</p> <p>Давление краски на выходе: 80-100 bar</p> <p>Растворение: 5 – 10% (от объема)</p>			
<b>Толщина пленки и скорость растекания:</b>		Мин.	Макс.	
	Толщина пленки, влажная	64	73	µm
	Толщина пленки, сухая:	35	40	µm
	Скорость растекания:	15,7	13,8	м <sup>2</sup> /л
	(теоретически)			
<b>Предпочтительное предыдущее покрытие:</b>	SEAJET UNIVERSAL PRIMER/UNDERCOAT			
<b>Предпочтительное последующее покрытие:</b>	SEAJET BRILLIANCE			
<b>Упаковка:</b>	Поставляется в одной упаковке.			
<b>Примечание:</b>				

**Данные о нанесении покрытия:**

Температура	Время сушки (при толщине сухой пленки в 80 мк)	Интервалы между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 80 мк)	Жизнеспособность	Сушка до эксплуатации	Примечания
-5°C	-	-	-	-	-
0°C	-	-	-	-	-
5°C	-	-	-	-	-
10°C	-	-	-	-	-
20°C	Высыхание поверхностного слоя: 1 час Высыхание по всей толщине слоя: 24 часа	Минимум: 24 часа Максимум: Нет	-	-	-
30°C	-	-	-	-	-

Если интервалы перекрытия превышаются, шлифуйте с влажной или сухой наждачной бумагой №.320.

**Информация о безопасности:** при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие:

- Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.
- Следует обеспечить необходимую вентиляцию.
- Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.
- При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.
- Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено.

<b>Определения:</b>		
Допуски:		цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков.
Скорость растекания:		Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д.
Содержание твердых частиц:		Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанной скорости нанесения и условиях. Измерения проводилось стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697 ASTM.
Интервал между нанесением покрытия:	Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской	
Высыхание по всей толщине:		Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени.
ЛОС:		Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л.

**Отказ:** Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результаты тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически теряют силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paints B.V. регламентируются Едиными Условиями Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paints B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единых Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.