

SEAJET UV VARNISH

SEAJET УФ-лак

SEAJET UV VARNISH обеспечивает красивое покрытие для всех видов древесины.

Технические характеристики:

- Он основан на тунговом масле и традиционных ингредиентах,
- Очень сильный блеск и хорошие свойства выравнивания,
- Он может применяться на любых деревянных объектах, которые не постоянно погружены в воду,
- Содержит УФ поглотители, что обеспечивает более долгий срок службы, по сравнению с другими лаками.
- Легко наносится с помощью кисти или распылителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип:	Однокомпонентный, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, традиционный лак.		
Рекомендованное применение:	Стойкий к истиранию лак для деревянных объектов		
Подготовка поверхности:	<p>Существующий лак в хорошем состоянии: Очистить с помощью SEAJET BOATWASH. Вымыть чистой водой и дать ему высохнуть. Выровнять поверхность наждачной бумагой P280-P400. Очистить поверхность обтирочной тканью. Нанести 2 слоя или более.</p> <p>Поверхность в плохом состоянии: Удалить старые слои лака шлифованием или чисткой. Необработанное дерево: Зашлифовать поверхность наждачной бумагой P80-P180, а затем P280-P400 вдоль волокон. Удалить всю пыль, протерев растворителем и позволить полностью высохнуть.</p> <p>Применение: Развести с разбавителем для первого слоя на 50% на необработанную древесину, для второго на 25% и для третьего на 10%. Вы можете применять 4-5 дополнительных слоев для зеркального блеска покрытия. Зашлифуйте мокрым шлифованием вдоль волокон между слоями наждачной бумагой P320-P400 для лучшего покрытия. Избегайте покраски лаком под прямыми лучами солнца или при повышенной влажности. Сушить лучше по утрам.</p>		
Физические свойства:	Цвет: чистый янтарь Точка вспышки: >40°C Содержание твердых частиц, %: 47 ± 2 ЛОС (теоретически): 450 г/л		
Применение:	Растворитель: SEAJET Thinner U Нанесение: Воздушное распыление, кисть, валик Минимальная температура: 8°C Максимальная влажность: 85% относительной влажности		
Нанесение распылением:	№ наконечника: 1,2-1,5 мм Давление краски на выходе: 2 - 3 bar Растворение: 0 – 5% (для кисти) или 10-15% (для распыления)		
Толщина пленки и скорость растекания:		Мин.	
	Толщина пленки, влажная	74	µm
	Толщина пленки, сухая:	35	µm
	Скорость растекания: (теоретически)	13,4	м ² /л
Предпочтительное предыдущее покрытие:	Нет. Тонкий первый слой для нанесения на необработанную древесину. Существующий отшлифованный лак.		
Предпочтительное последующее покрытие:	SEAJET UV VARNISH		
Упаковка:	Поставляется в одной емкости		
Примечание:	-		

Данные о нанесении покрытия:

Температура	Время сушки (при толщине сухой пленки в 35 м)	Интервалы между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 35 м)	Жизнеспособность	Сушка до эксплуатации	Примечания
-5°C	-	-	-	-	-
0°C	-	-	-	-	-
5°C	-	-	-	-	-
10°C	-	-	-	-	-
20°C	Высыхание поверхностного слоя: 3 часа Высыхание по всей толщине слоя: 24 часа	Минимум: 24 часа Максимум: Нет	-	-	*
30°C	-	-	-	-	-

Информация о безопасности: при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие:

- Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.
- Следует обеспечить необходимую вентиляцию.
- Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.
- При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.
- Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено.

Определения:	Допуски:	цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков.
	Скорость растекания:	Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д.
	Содержание твердых частиц:	Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанное скорости нанесения и условиях. Измерения проводилось стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697 ASTM.
	Интервал между нанесением покрытия:	Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской
	Высыхание по всей толщине:	Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени.
	ЛОС:	Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л.

Отказ: Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результаты тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически теряют силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paints B.V. регламентируются Единными Условиями Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paints B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единных Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.